


Граніт

# MATRIX







Застосування

|                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ванна кімната |  Кухонна стільниця |  Стіни  |  Підлога |  Камін |
|                                                                                                |  Зона басейну      |  Тераса |  Фасад    |                                                                                           |

Загальні характеристики

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Тип каменю       | Граніт              |
| Країна           | Бразилія            |
| Колір основний   | Темно-сірий, Чорний |
| Колір додатковий | Золотий             |
| Товщина          | 2 см                |
| Bookmatch        | Так                 |
| Пропускає світло | Ні                  |

Технічні характеристики

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Щільність, кг.м3                            | 2600 |
| Поглинання води (%)                         | 0.1  |
| Відкрита Пористість (%)                     | 0.4  |
| Міцність на вигин (МПа)                     | 10   |
| Міцність на стиск (МПа)                     | 180  |
| Міцність на стиск після заморожування (МПа) | 170  |
| Коефіцієнт розширення (x106 на °C)          | 6    |
| Стійкість до стирання (мм)                  | 0.4  |
| Випробування на удар (см)                   | 30   |
| Морозостійкість (цикли)                     | 100  |