


Кварцит

# OPUS WHITE



# OPUS WHITE



# OPUS WHITE

## Застосування

|                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ванна кімната |  Кухонна стільниця |  Стіни  |  Підлога |  Камін |
|                                                                                                |  Зона басейну      |  Тераса |  Фасад    |                                                                                           |

## Загальні характеристики

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Тип каменю       | Кварцит                   |
| Країна           | Бразилія                  |
| Колір основний   | Білий                     |
| Колір додатковий | Графітовий, Сірий, Чорний |
| Товщина          | 2 см                      |
| Bookmatch        | Так                       |
| Пропускає світло | Ні                        |

## Технічні характеристики

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Щільність, кг.м3                            | 2680 |
| Поглинання води (%)                         | 0.16 |
| Відкрита Пористість (%)                     | 0.4  |
| Міцність на вигин (МПа)                     | 20   |
| Міцність на стиск (МПа)                     | 210  |
| Міцність на стиск після заморожування (МПа) | 205  |
| Коефіцієнт розширення (x106 на °C)          | 7.5  |
| Стійкість до стирання (мм)                  | 1.5  |
| Випробування на удар (см)                   | 50   |
| Морозостійкість (цикли)                     | 120  |