

Кварцит

SANDALUS



SANDALUS



Загальні характеристики

Тип каменю	Кварцит
Країна	Бразилія

Технічні характеристики

Щільність, кг.м3	2700
Поглинання води (%)	0.3
Відкрита Пористість (%)	0.8
Міцність на вигин (МПа)	14
Міцність на стиск (МПа)	220
Міцність на стиск після заморожування (МПа)	210
Коефіцієнт розширення (x106 на °C)	8
Стійкість до стирання (мм)	0.8
Випробування на удар (см)	40
Морозостійкість (цикли)	150