

Інструкція з використання

Скотч двосторонній GIFF 19x2 L=20000 білий	11218
Скотч двосторонній GIFF 19x2 L=5000 білий	11213

Сфера застосування

Двостороння клейка стрічка призначена для кріплення дзеркал та декоративних елементів на гладкі, рівні поверхні (скло, метал, плитка) у житлових та офісних приміщеннях. Не рекомендується для зовнішнього застосування, шорстких або пористих поверхонь, а також для важких елементів без додаткового зміцнення.

Рекомендації з монтажу

1. Підготовка поверхні:
 - Очистити та знежирити поверхню від пилу, жиру та вологи.
 - Поверхня повинна бути гладкою та рівною для максимального зчеплення.
2. Температура та умови:
 - Оптимальна температура монтажу: 20–30 °C.
 - Робочий діапазон температур: -10...80 °C.
3. Нанесення та кількість стрічки

Товщина дзеркала	Розмір дзеркала	Рекомендована кількість смуг	Додатково
4 мм	до 50×50 см	3 смуги (верх, низ, центр)	Легке дзеркало, лише для гладких поверхонь
4 мм	до 100×100 см	5 смуг (верх, низ, центр, по боках)	Рекомендується комбінувати з точковими кріпленнями
5–6 мм	до 50×50 см	3–4 смуги	Рекомендується збільшити довжину смуг для більшої площі контакту
5–6 мм	до 100×100 см	5–6 смуг	Для великих дзеркал краще комбінувати з механічним кріпленням
8 мм	до 100×100 см	6 смуг + кронштейни/підвіси	Товсте дзеркало важке — краще комбінувати з механічним кріпленням
8 мм і більше	>100×100 см	Нескільки смуг + кронштейни/профіль	Використовувати тільки комбіноване кріплення

- Розташовувати смуги рівномірно по периметру та в центрі для запобігання прогину.
- Дати клею набрати максимальну міцність протягом 72 годин перед експлуатацією.

Видалення стрічки та залишків клею

- Обережно відклеїти стрічку, поступово піднімаючи під кутом ~45°.
- Залишки клею можна видалити:
 - Механічно — пластиковою лопаткою або нігтем.
 - Хімічно — ізопропіловим спиртом або спеціальними засобами для очищення скла.
- Не використовувати агресивні розчинники, які можуть пошкодити дзеркало або поверхню.

Попередження та зберігання

- Не застосовувати на гарячих поверхнях або там, де температура може перевищувати 80°C.
- Уникати попадання жиру, хімічних речовин та прямих сонячних променів.
- Зберігати в сухому приміщенні при температурі 23±3 °C та вологості близько 60 %.
- Після монтажу дати клею час на полімеризацію (72год) перед експлуатацією.

Обмеження

Не призначений для зовнішнього застосування із тривалим впливом УФ або вологи. Неефективний на шорстких чи пористих поверхнях (наприклад, гіпсокартон, необроблена деревина). Для великих дзеркал або важких елементів потрібний посилений скотч із більшою адгезією.

Параметр	Опис	Значення
Адгезія (N/см)		≥10N/25мм адгезія до сталевієї пластини
Тривала та короткочасна термостійкість	Температура короткочасна	-10 ~ 80°C
	Температура нанесення	20 ~ 30°C
Товщина стрічки		1.0 мм
Основа	Тип основи -піна	РЕ
Склад клею		Акриловий
Водостійкість, стійкість до УФ		Звичайна
Механічна міцність	сила відриву	>15N/25мм сила відриву від сталевієї пластини
	час полімеризації	Через 72 години
Умови зберігання	Температура зберігання	23±3°C, 60%
Придатні поверхні		Гладкі поверхні сталевих та алюмінієвих пластин тощо
Час досягнення кінцевої міцності / полімеризації		Через 72 години