

Інструкція з використання

Скотч двосторонній акрил GIFF 9x1 L=10000 прозорий	133293
Скотч двосторонній акрил GIFF 9x0,2 L=10000 прозорий	133294

Сфера застосування

Двостороння клейка стрічка призначена для кріплення дзеркал та декоративних елементів на гладкі, рівні поверхні (скло, метал, плитка) у житлових та офісних приміщеннях. Не рекомендується для шорстких або пористих поверхонь, а також для важких елементів із тривалим вертикальним навантаженням без додаткового зміцнення.

Рекомендації з монтажу

- Підготовка поверхні:**
 - Очистити та знежирити поверхню від пилу, жиру та вологи. Рекомендується очищати ізопропіловим спиртом або іншим знежирювальним засобом
 - Поверхня повинна бути гладкою та рівною для максимального зчеплення.
- Температура та умови:**
 - Оптимальна температура монтажу: 20–30 °C.
 - Робочий діапазон температур: -10...80 °C.
 - Після приклеювання забезпечити **рівномірний тиск** для кращого контакту
 - Уникати переміщення та навантаження на з'єднання протягом перших 24 годин
- Нанесення та кількість акрилової стрічки товщиною 0,2 мм.** Використовується лише на ідеально рівних поверхнях (гладкий метал, скло, пластик). Підходить для легких дзеркал та декоративних панелей.

Товщина дзеркала	Розмір дзеркала	Рекомендована кількість смуг	Додатково
4 мм	до 50×50 см	3 смуги (верх, низ, центр)	Тільки для легких дзеркал на рівних поверхнях
4 мм	до 100×100 см	5 смуг (верх, низ, центр, по боках)	Бажано комбінувати з точковими кріпленнями
5–6 мм	до 50×50 см	3–4 смуги	Використання можливе, але краще застосувати 1,0 мм
5–6 мм	до 100×100 см	5–6 смуг	Не рекомендується без додаткового кріплення
8 мм і більше	будь-який розмір		Використання не рекомендоване

Нанесення та кількість акрилової стрічки товщиною 1,0 мм Універсальний варіант, який компенсує мікронерівності поверхні. Підходить для більшості дзеркал товщиною 4–8 мм.

Товщина дзеркала	Розмір дзеркала	Рекомендована кількість смуг	Додатково
4 мм	до 50×50 см	3 смуги (верх, низ, центр)	Оптимальний варіант для дрібних дзеркал
4 мм	до 100×100 см	5 смуг (верх, низ, центр, по боках)	Можна комбінувати з точковими кріпленнями
5–6 мм	до 50×50 см	3–4 смуги	Смуги краще робити довгими для збільшення площі контакту
5–6 мм	до 100×100 см	5–6 смуг	Для великих дзеркал бажане комбіноване кріплення
8 мм	до 100×100 см	6 смуг + кронштейни/підвіси	Обов'язково комбіноване кріплення
8 мм і більше	понад 100×100 см	Декілька смуг + кронштейни/профіль	Використовувати тільки разом із механічним кріпленням

- Орієнтовна витрата – 100–150 см² площі стрічки на 1 кг ваги скла/дзеркала.
- Розташовувати смуги рівномірно по периметру та в центрі для запобігання прогину.
- Дати клею набрати максимальну міцність протягом 72 годин перед експлуатацією.

Видалення стрічки та залишків клею

- При необхідності демонтажу рекомендується підігріти з’єднання (феном до +60...+80°C) та акуратно відокремити елемент.
- Видалення залишків клею:
Механічно: обережно зіскребти пластиковим шпателем.
Хімічно: використати ізопропіловий спирт, уайт-спірит або спеціальні очищувачі клею (не застосовувати агресивні розчинники на пластикових поверхнях).
Для скла/металу можна використати лезо-скребок.

Попередження та зберігання

- Не застосовувати на гарячих поверхнях або там, де температура може перевищувати 80°C.
- Уникати попадання жиру, хімічних речовин
- Зберігати в сухому приміщенні при температурі 23±3 °C та вологості близько 60 %.
- Після монтажу дати клею час на полімеризацію (72год) перед експлуатацією.

Обмеження по застосуванню

Не рекомендується використовувати на шорстких, пористих та запилених поверхнях (бетон, штукатурка, дерево без обробки).
Не застосовувати при температурах нижче -10°C та вище +80°C.
Не використовувати для з’єднань, які постійно піддаються сильному механічному навантаженню чи впливу агресивних хімічних речовин.
Не підходить для монтажу важких конструкцій із тривалим вертикальним навантаженням без додаткової фіксації.

Параметр	Опис	Значення
Адгезія (Н/см)		≥10N/25мм адгезія до сталевієї пластини
Тривала та короткочасна термостійкість	Температура короткочасна	-10 ~ 80°C
	Температура нанесення	20 ~ 30°C
Товщина стрічки		1.0 мм, 0.2 мм
Основа	Тип основи	Акрилова стрічка
Склад клею		Акриловий
Водостійкість, стійкість до УФ		середня, стійкий до дії мийних засобів
Механічна міцність	сила відриву	>15N/25мм сила відриву від сталевієї пластини
	час полімеризації	Через 72 години
Умови зберігання	Температура зберігання	23±3°C, 60%
Придатні поверхні		Гладкі поверхні сталевих та алюмінієвих пластин тощо
Час досягнення кінцевої міцності / полімеризації		Через 72 години

Різниця між акриловою та PE-основою

Акрилова основа:	PE (поліетиленова) основа:
Прозора, естетична, не помітна під склом та дзеркалами.	Білий або чорний колір (непрозора).
Має вищу адгезію та довговічність.	Має більшу еластичність, добре працює на нерівних поверхнях.
Краще витримує УФ-випромінювання та старіння.	Дешевший варіант, але менш стійкий до УФ та з часом може втрачати міцність.
Підходить для монтажу скла, дзеркал, металу.	Частіше використовується для побутових та тимчасових з’єднань.